

2420 TAŚMA TKANINOWA POWLEKANA TŁOCZONĄ W ROMBY WARSTWĄ SILIKONU

OPIS PRODUKTU

Taśma 2420 jest taśmą o powierzchni silikonowej (antyadhezyjnej) strukturyzowanej w romby (antypoślizgowej) naniesionej na mocną tkaninę z rozpuszczalnikowym mocnym klejem kauczukowym. Całkowita grubość taśmy 0,8mm z przekładką z filmu PE o gramaturze 70gr/m².

Zalety produktu

- wysoka przyczepność,
- wysoka odporność na ścieranie,
- wysoki współczynnik tarcia,
- przekładka zabezpieczająca warstwę kleju,
- wysoka odporność temperaturowa od -10 °C do +80 °C.

ZASTOSOWANIE

- Do owijania wałków transportowych i rolek maszyn w przemyśle poligraficznym i tekstylnym.
- Do zabezpieczania przed osadzaniem się lepkich zanieczyszczeń (kleje, farby i inne materiały nie zawierające silikonów) na rolkach transportowych.
- Wszelkie aplikacje wymagające zastosowania taśmy o powierzchni antyadhezyjnej i/lub antypoślizgowej z mocnym klejem kauczukowym.

DANE TECHNICZNE

	Wartość	Metoda testu
Całkowita grubość (z przekładką)	0,8mm	AFERA 5006
Przyczepność do stali	4,4 N/25mm	AFERA 5001
Standardowe rozmiary	50mm x 25m, 410mm x 25m	
Rdzeń kartonowy	76mm	
Kolor	czarny	

Zalecenia

Przed aplikacją folii/taśmy powierzchnia musi być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych zawierających substancje antyadhezyjne. Niektóre tworzywa i lakiery mogą wydzielac substancje antyadhezyjne, uniemożliwiające sklejanie. Nierówności powierzchni lub ich chropowatość czy porowatość, mogą ograniczać siłę sklejania. Produkty powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, płasko na uciętych brzegach roli, w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego i ciepłego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych. Temperatura podczas składowania powinna wynosić od 10 °C do 25 °C.

Parametry techniczne oparte są na wartościach uśrednionych, wynikających z wiarygodnych pomiarów wykonanych przez producenta wg odpowiednich norm. Nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkownika i nie mogą być uznane jako wiążące gdyż warunki, w jakich taśma będzie użyta są całkowicie poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.