

Taśma Easy Splice BN 3150

OPIS PRODUKTU

Samoistnie rozszczepialna, podwójnie powlekana taśma do łączenia wstęgi w biegu typu „**easy splice**”. Jest wyposażona w podwójnie silikonowany, łatwo uwalniany liner. Spoiwo jest repulpowalne, co oznacza, że podlega w pełni przetworzeniu. Klej jest stworzony na bazie akrylu rozpuszczalnego w wodzie.

Właściwości:

- Łatwa i szybka aplikacja.
- Stopniowe i kontrolowane uwalnianie.
- Wykluczony problem falowania taśmy.
- Redukcja czasu łączenia wstęgi i ilości potrzebnej taśmy.
- Wysokiej jakości spoiwo zapewnia silne i nieprzerwane chwytanie.
- Szczelne opakowanie chroni przed kurzem i wilgocią.

ZASTOSOWANIE

Taśma przeznaczona jest do łączenia wstęgi materiału bez zatrzymywania w druku na papierach o różnych wagach i grubościach, w druku gazet oraz w branży druku offsetowego na zimno i rotograviury.

SPECYFIKACJA

Dane techniczne	
Nośnik	papier - laminat papierowy
Kolor	zielony
Typ substancji klejącej	akryl
Grubość całkowita	110 µm
Przyczepność do stali	650 cN/cm

Zalecenia

Przed aplikacją folii/taśmy powierzchnia musi być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych zawierających substancje antyadhezyjne. Niektóre tworzywa i lakiery mogą wydzielac substancje antyadhezyjne, uniemożliwiające sklejenie. Nierówności powierzchni lub ich chropowatość czy porowatość, mogą ograniczać siłę sklejenia. Produkty powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, płasko na uciętych brzegach roli, w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego i ciepłego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych. Temperatura podczas składowania powinna wynosić od 10°C do 25°C.

Parametry techniczne oparte są na wartościach uśrednionych, wynikających z wiarygodnych pomiarów wykonanych przez producenta wg odpowiednich norm. Nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkownika i nie mogą być uznane jako wiążące gdyż warunki, w jakich taśma będzie użyta są całkowicie poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.