

TAŚMY FLEKSOGRAFICZNE PIANKOWE

OPIS PRODUKTU

Taśmy piankowe specjalnie zaprojektowane dla montowania klisz fleksograficznych. Bazują na specjalnym kleju akrylowym od strony klejenia do cylindra i akrylowym kleju klasy graficznej od strony klejenia kliszy. Taśmy te są oparte na poliestrowym nośniku z gładką, transparentną przekładką z silikonowanego, wytłaczanego PP.

Właściwości:

- Różowy lub biały kolor pianki wspomaga szybką identyfikację twardości pianki.
- Specjalna wytłaczana przekładka z plastiku redukuje ryzyko uwięzienia powietrza i pozwala uwolnić się pęcherzykom powietrza podczas montowania kliszy, w szczególności gdy operacja ta jest przeprowadzana ręcznie.
- Zróżnicowana siła klejenia: silne klejenie i lepkość od strony kliszy i kontrolowana siła klejenia od strony cylindra.
- Standardowo w sprzedaży pianki na gilzie: 76mm (3"), w szerokości 460mm (standardowo) lub log 1380mm pocięty na dowolne szerokości, w nawoju 25m.

SPECYFIKACJA

SYMBOL	KOLOR	GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	MAKSYMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ NA TEMPERATURE	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE PET (KĄT 90° OD STRONY KLISZY)	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE STALI (KĄT 90° OD STRONY CYLINDRA)	ZASTOSOWANIE
FS 43101 HP	różowy	430 µm	+70°C	10 N/25mm	4.5 N/25mm	→ FS 43101HP jest szczególnie przystosowany do montowania wadych do średnio twardych fotopolimerów na cylindrach o małych do średnich średnicach. → FS43101HP jest głównie zaprojektowany dla druku półtonów lub dla kombinacji : półtony i druk blokowy gdy używany na tej samej kliszy.
FS 43120 HP	biały	430 µm	+70°C	7.5 N/25mm	4.5 N/25mm	→ FS 43120 HP jest szczególnie przystosowany do montowania miękkich do średnio twardych fotopolimerów na cylindrach o średnich do dużych średnicach. → FS43120 HP jest zaprojektowany dla druku półtonów i dla druku blokowego lub dla ich kombinacji gdy używany na tej samej kliszy.
FS 43121 HP	biały	430 µm	+70°C	10 N/25mm	4.5 N/25mm	→ FS 43121HP jest szczególnie przystosowany do montowania twardych do średnio twardych fotopolimerów na cylindrach o małych do średnich średnicach. → FS43121 HP jest zaprojektowany dla druku półtonów i dla druku blokowego lub dla ich kombinacji gdy używany na tej samej kliszy
FS 43201 HP	różowy	560 µm	+70°C	10 N/25mm	4.5 N/25mm	→ FS 43201 HP jest szczególnie przystosowany do montowania twardych do średnio twardych fotopolimerów na cylindrach o małych do średnich średnicach. → FS43201HP jest głównie zaprojektowany dla druku półtonów lub dla kombinacji : półtony i druk blokowy gdy używany na tej samej kliszy.
FS 43220 HP	biały	560 µm	+70°C	7.5 N/25mm	4.5 N/25mm	→ FS 43220 HP jest szczególnie przystosowany do montowania miękkich do średnio twardych fotopolimerów na cylindrach o średnich do dużych średnicach. → FS43220 HP jest zaprojektowany dla druku półtonów i dla druku blokowego lub dla ich kombinacji gdy używany na tej samej kliszy.
FS 43221 HP	biały	560 µm	+70°C	10 N/25mm	4.5 N/25mm	→ FS 43221 HP jest szczególnie przystosowany do montowania twardych do średnio twardych fotopolimerów na cylindrach o małych do średnich średnicach. → FS43221 HP jest zaprojektowany dla druku półtonów i dla druku blokowego lub dla ich kombinacji gdy używany na tej samej kliszy.

Zalecenia

Przed aplikacją folii/taśmy powierzchnia musi być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych zawierających substancje antyadhezyjne. Niektóre tworzywa i lakiery mogą wydzielać substancje antyadhezyjne, uniemożliwiające sklejanie. Nierówności powierzchni lub ich chropowatość czy porowatość, mogą ograniczać siłę sklejania. Produkty powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, płasko na uciętych brzegach roli, w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego i ciepłego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych. Temperatura podczas składowania powinna wynosić od 10°C do 25°C.

Parametry techniczne oparte są na wartościach uśrednionych, wynikających z wiarygodnych pomiarów wykonanych przez producenta wg odpowiednich norm. Nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkownika i nie mogą być uznane jako wiążące gdyż warunki, w jakich taśma będzie użyta są całkowicie poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.